



1170

Gravera Valdefuentes, S.L.U.  
Ctra. EX-370 Km. 19, 10810 Montehermoso (Cáceres)  
España

08

Nº 6/20H-06

EN 12620:2002+A1:2008

AG-T-6/20-S

Áridos para hormigón

Tamaño áridos	6/20
Granulometría	GC 90/15 (GT 15)
Índice de lajas	FI 35
Densidad de partículas	2,60 – 2,70 (Mg /m3)
Absorción de agua	0,10 – 2,00 (% WA)
Contenido en finos	f 1,5
Resistencia a la fragmentación	LA 35
Resistencia al pulimento	CPA 56
Cloruros	0,00 – 0,03 (% C)
Sulfatos solubles en ácido	AS 0,2
Azufre Total	0,00 – 1,00 (% S)
Contaminantes orgánicos ligeros	0,00 – 0,50 (%)
Resistencia al hielo-deshielo	SM 18
Reactividad Álcali-Sílice	Árido no reactivo